



## Alüminyum-ALU SHOT

ALU SHOT, önce tanelenmiş ve ardından değişik tane ebatlarına ayrılmış olarak alüminyumdan üretilir. Alüminyum ve çinko döküm parçalarının dikkatlice işlenmeleri için uygundur.

### Kullanım alanları

- Çok yollu Kumlama malzemesi
- Temizleme
- Çapakların alınması
- Yumuşak Kumlama

### Kumlama sistemleri

- Basınçlı Kumlama donanımları
- Santrifüj çarklı Kumlama donanımları

### Tipik fiziksel özellikler

Sertlik	90–120 HV
Tane yapısı	yuvarlatılmış
Erime noktası	yakl. 660 °C
Yoğunluk	yakl. 2,5–2,8 g/cm <sup>3</sup>
Tane iriliğine göre dökme ağırlığı	yakl. 0,9–1,5 g/cm <sup>3</sup>

### Kimyasal ortalama analizi

AL	97–98 %
Mg	0,80 %
Si	max. 1,00 %
Fe	max. 0,40 %
Mn	max. 0,30 %
C	max. 0,10 %

### Paketleme

25 kg çuvallarda palet üzerinde 1 t  
Big Bag içinde 1 t

### Sevk edilebilir tane irilikleri

Metrik	Genel tane iriliği alanı (mm)
	0,4 – 0,8
	0,8 – 1,2
	1,2 – 1,8
	1,8 – 2,5

Arzu edildiğinde diğer tane iriliklerinde de üretilebilir.



... Europe's leading blasting media distributor

[www.kuhmichel.com](http://www.kuhmichel.com)

Rev. 31.07.2009